



COMPLEMENTOS DE SUELOS

RODAPIE

Datos Técnicos

PRODUCTOS : RODAPIE 70 a 90 mm

TIPO DE RECUBRIMIENTO : Papel decorativo impregnado con resinas melamínicas termoplásticas.

TABLERO BASE :

Se fabrican con tablero base MDF acorde a la norma UNE-EN 622-5

CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES:

Resistencia superficial a líquidos fríos, 10 minutos (UNE EN 12720):

<i>Ac. Acético 5%</i>	≥3
<i>Acetona</i>	≥3
<i>Amoniaco al 7%</i>	≥3
<i>Café</i>	≥3
<i>Alcohol 96%</i>	≥3

ENCOLADO DEL RECUBRIMIENTO AL TABLERO SOPORTE:

Ensayo de resistencia frío- calor (1hora -12°C / 1 hora 50°C)

Tras 3 ciclos *Sin desencolados*

ALMACENAJE:

Debe ser almacenada horizontalmente en sitio fresco y seco, en embalaje debidamente cerrado y sin depositar objetos pesados encima. Las condiciones idóneas de almacenaje son entre 18-22°C y 50-60 % H.R.